

Наименование показателя	Нормируемое значение
Материал	Полипропилен (морозостойкий)
Плотность, кг/м³	889
Водопоглощение за 24 ч, %	0,013
Температура плавления, °С	163
Температура хрупкости, °С	-54
Модуль упругости при изгибе	1120
Твердость по Роквеллу, α	46